



STYRMANN Sp. z o.o.  
 ul. Chmielna 100, 00-801 Warszawa  
 Zakład produkcyjny: Gawartowa Wola, ul. Jaworowa 31  
 05-085 Kampinos  
 Tel. (22) 725-62-73, fax. (22) 725-62-79  
[biuro@styrman.com.pl](mailto:biuro@styrman.com.pl) / [www.styrman.com.pl](http://www.styrman.com.pl)



Nr B.BK.60111.0253.2023  
 Ważny do: 31/05/2028

## KARTA TECHNICZNA 1.2/2023

# EPS 100-036 SUPER THERMAL Dach/Podłoga

Oznaczenie wg PN-EN 13163:2012+A1:2015

T2- L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5



**Zastosowanie:** Płyty styropianowe EPS 100-036 SUPER THERMAL Dach/Podłoga mają zastosowanie jako materiał termoizolacyjny dla dachów i podłóg. Dzięki zwiększonej właściwości przewodzenia ciepła, świetnie sprawdzą się jako izolacja termiczna m.in. podłóg z systemem ogrzewania podłogowego.

Płyty styropianowe EPS 100-036 SUPER THERMAL Dach/Podłoga dostępne są w wymiarach 500 x 1000mm. Grubości standardowe od 20 do 300mm skokowo co 10mm. Dostępne są także płyty o większych gabarytach na specjalne zamówienie oraz płyty frezowane od 50mm.

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	
Grubość	T2	± 2mm
Długość	L3	± 3mm
Szerokość	W3	± 3mm
Prostokątność	S <sub>b</sub> 5	± 5mm
Płaskość	P10	± 10mm
Wytrzymałość na zginanie	BS150	≥150kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych	DS(N)5	±0,5%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności	DS(70,-)2	≤2%
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu	CS(10)100	≥100kPa
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	DLT(1)5	≤5%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	-	≤ 0,036 [W/(mK)]
Klasa reakcji na ogień	-	E

PŁYTY GŁADKIE															
Grubość (mm)	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200	300
Liczba płyt w paczce	30	20	15	12	10	8	7	6	5	4	4	3	3	3	2
m <sup>2</sup> (w paczce)	15,0	10,0	7,5	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,0
m <sup>3</sup> (w paczce)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,30	0,30	0,28	0,30	0,24	0,27	0,30	0,30
Deklar. opór cieplny	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,75	3,30	3,85	4,15	4,40	5,00	5,55	8,30

PŁYTY FREZOWANE												
Grubość (mm)	50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200	
Liczba płyt w paczce	12	10	8	7	6	5	4	4	3	3	3	
m <sup>2</sup> (w paczce)	5,7	4,75	3,8	3,33	2,85	2,38	1,9	1,9	1,43	1,43	1,43	
m <sup>3</sup> (w paczce)	0,285	0,285	0,266	0,266	0,285	0,285	0,266	0,285	0,228	0,257	0,285	
Deklar. opór cieplny	1,35	1,65	1,90	2,20	2,75	3,30	3,85	4,15	4,40	5,00	5,55	

Płyty styropianowe w trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, z dala od źródeł ognia, rozpuszczalników organicznych i ich oparów.